

PAVICEM MICROCEMENTO FACHADA

PER IL RIVESTIMENTO E DECORAZIONE

2 mm
SPESSORE

DESCRIZIONE

Cemento speciale, cariche minerale, additivi, resine e pigmenti.

COMMENTI

- Non incorporare nessun additivo alla malta.
- Non applicare micro cemento **Pavicem** con possibilità d'umidità per salita capillare.
- Trattare le zono singolari (fessure...) con maglia di fibra di vetro.
- Non applicare direttamente su chiusura di mattone, blocco di calcestruzzo...
- Il tempo d'asciutto varierà dipendendo della temperatura e umidità esistente.

CARATTERISTICHE D'USO

- Vita della miscela: ± 30 minuti
- Tempo aperto: ± 15 minuti
- Spessore massimo: 0.1- 2 mm
- Spessore massimo per strato: 0.5- 1 mm
- Asciutto al tatto: 2- 4 ore

* Questi tempi sono contemplati a 20°C e possono variare dipendendo della temperatura ambiente.

PRESTAZIONI

- Densità in polvere: **0.7 g/cm³**
- Densità in massa: **1.1 g/ cm³**
- Aderenza EN-1015/12: **2.10 N/mm²**
- Assorbimento d'acqua: **0.008 g/cm²**
- Gelo- disgelo: **0.01 kg/cm²**

* Questi risultati sono ottenuti in condizione standard e possono variare dipendendo delle condizione del cantiere.

CONDIZIONI D'USO

- Su paramenti esistente, devono essere piano ed stare puliti, senza resto di boiacche, disarmante...
- La base della muratura previa per ricevere il micro cemento **Pavicem**, dovrà avere una buona planarità, essere resistente ed assorbente.
- Su superficie assorbenti o porose en ella epoca di forte caldo prima d'applicare il prodotto.
- Su superficie lisce o poco assorbenti, applicare 1-2 strati di primer veloce **F-300**.
- Se fosse necessario, applicare un primo strato di **Pavicem Grueso** per regolarizzare la superficie.
- Tra strato e strato, levigare e aspirare.
- Su malta, calcestruzzo... dovrà essere completamente forgiato (≥ 28 giorni) e con umidità $< 4\%$.

MODALITÀ D'USO



- Relazione di miscela: 2 a 1
 - 2 parti di **Pavicem**.
 - 1 parte di **Acrylcem** (approssimativamente).



- Miscelare i 2 Componenti durante 5 minuti con il battitore indicato a basse rivoluzione, fino raggiungere una massa omogenea, lavorabile e senza grumi e lasciare riposare 2 minuti.



- Applicare con la ferramenta adeguata con 0.5 mm per strato fino raggiungere l'effetto desiderato.

- Una volta la superficie completamente secca, $< 4\%$ d'umidità applicare la resina di curato **Orfapol 50** (base acqua).

- Opzionale: **Orfapol Incoloro**, effetto porcelanato ed umidità $< 4\%$.

PAVICEM MICROCEMENTO FACHADA

PER IL RIVESTIMENTO E DECORAZIONE

2 mm
SPESSORE

PRODOTTO

- Flessibile e traspirabile.
- Anti-muffa, anti muschio...
- Finitura liscia – testurizzato.
- Alta decorazione.
- All'interno ed all'esterno.
- Uso professionista.



PACKING

- Imballaggio 1-5-15 kg.
- Secchio di plastica di 15 kg.
- Pallet di 405 kg (27 secchi).

COLORI

- Varietà di 56 colori (Altri alla carta).

RENDIMENTO

- **Pavicem** 200 g/m²
- **Acrylcem** 100 g/m²

* Questi consumi possono variare dipendendo del supporto ed il numero di strati.

CONSERVAZIONE

- 2 anni dopo la data di fabbricazione, in imballaggio originale chiuso (20 °C), a coperto dell'intemperie e umidità.

PRODOTTI ASSOCIATI

- PAVICEM GRUESO 30
- ACRYLCEM 32
- ORFAPOL-50 33
- ORFAPOL INCOLORO 34
- REVISLANT (pavitherm) 202



APPLICAZIONI

- Micro cemento colorato d'alte prestazione per il rivestimento di facciate all'esterno ed all'interno.
- In muri e tetti
- Minimo spessore (1-2mm)

SUPPORTI

- Su **Revistamp Sec, Revislant** (isolamento termico), malta convenzionale, calcestruzzo, pittura in buon stato, gesso, cartone- gesso, legno, vetro...

RACCOMANDAZIONI D'APPLICAZIONE

- Temperature d'applicazione 5°C a 35°C
- Rispettare sempre lo stesso percentuale di **Acrylcem** durante la miscela.
- Non aggiungere acqua al prodotto.
- Rispettare le giunte di dilatazione della base esistente, malta, ceramico....
- Non applicare con rischio di gelate, con insolazione diretta, forte vento o pioggia.