

# PINTURA DE CAL

## PITTURA DI CALCE LISCIA

### CARATTERISTICHE E CAMPI D'USO

Pittura murale formulata a base di graseo di calce, terre coloranti, carbonato di calcio micronizzato, leganti organici e additivi vegetali. La presenza de leganti organici permette al prodotto sviluppare una adesione eccellente su tutto tipo di supporti minerali fini, incluso nel gesso di ogni una delle sue forme: intonaco tirato a gesso, cartoni gesso, prefabbricati ed stucchi di gesso, siano nuovi o sono tintati.

La traspirabilità della **PINTURA DE CAL** è ottima, in quanto alla struttura cristallina del prodotto, lo rende diffusivo. Grazie all'alcalinità derivata della stessa natura del rivestimento, **PINTURA DE CAL** è particolarmente resistente alla muffa ed ai funghi. Con queste qualità particolari, **PINTURA DE CAL** unisce effetti estetici e cromatici d'assoluto rilievo, tinte chiari e oscuri sono caratteristiche del prodotto.



### NORME D'USO E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

#### INTONACHI NUOVI

- Devono lasciarsi asciugare durante 4 – 6 settimane, con il fine di neutralizzare la superficie per mezzo della carbonatazione naturale. Ugualmente le applicazioni posteriore anche devono lasciarsi maturare.

#### SUPERFICIE MURALI NUOVE

- Pulire con cura, eliminando qualsiasi reso di polvere, laidume o parti che non stiano bene aderite. Controllare che il muro sia perfettamente secco e preparato per ricevere la **PINTURA DE CAL**.

#### SUPERFICIE DIPINTE O PARZIALMENTE DEGRADATE

- Eliminare qualsiasi resi di pittura che non stia bene aderito, così come le possibili efflorescenze. Pulire con cura il polvere e la laidume, controllare che il muro sia perfettamente secco.

### DATI TECNICI

- Peso specifico: **1.62 Kg/l + 0.10**
- Valore del pH: **13**
- Pellicola secca: **68% + 0.10**

### APPLICAZIONE



- **PINTURA DE CAL** si estende con pennello in due mani crociate. Aspettare minimo 6 – 8 ore tra l'applicazione ei due strati. La prima mano va diluita con 40% con acqua, mentre che la seconda va diluita al 20–30% con acqua.
- Il prodotto permette la sua applicazione su tutto tipo di supporto senza umidità per capillarità. Non applicare **PINTURA DE CAL** in superficie molto soleggiate, con temperature inferiore ai 5°C o superiori ai 40°C nelle prime 24 ore dopo la sua applicazione.
- Proteggere la superficie trattata durante minimo 48 ore di pioggia.
- Lavare i strumenti con acqua immediatamente dopo il suo uso.
- Per uso interiore ed esteriore.

# PINTURA DE CAL

PITTURA DI CALCE LISCIA



## IMBALLAGGI E COLORI

- **PINTURA DE CAL** si serve in imballaggi di 5 - 20 kg.
- Colori sotto ordine.

## RENDIMENTOS

- Approssimativamente, per un lavoro finito in due mani e dipendendo dell'assorbimento del supporto, il consumo è di 0.4 Kg/m<sup>2</sup>.

## IMMAGAZZINAMENTO

- Il prodotto si deve conservare nel imballaggio originale, a temperatura compresa tra 5 e 30°C, in posto secco e ventilato. Preservare delle gelate <5°C si conserva 1 anno nel imballaggio chiuso.

## AVVERTENZE

- Il pH del **PINTURA DE CAL** è definitivamente basico: evitare il contatto con gli occhi usando la protezione adeguata. In caso di contatto, lavare con attenzione durante minimo 15 minuti con acqua. Si la irritazione persiste, consultare con un dottore.

\* Si garantisce l'uniformità dei colori per partite.

