

REVEX-CAL REVOQUE FINO

MALTA DI CALCE IN
STRATO FINO 2-3 mm

2-3 mm
SPESSORE

DESCRIZIONE

Calce idratata d'alto contenuto in calcio, carbonati calcico cristallizzati e pigmenti organici.

COMMENTI

- Non incorporare nessun additivo alla malta.
- In superficie assorbenti o porose ed in epoca di forte caldo umidificare prima d'applicare il prodotto.
- Trattare le zone singolare (fessure...) con maglia di fibra di vetro.
- Non applicare direttamente su chiusura di mattone, blocco di calcestruzzo...
- Il tempo d'asciutto varierà dipendendo della temperatura e umidità esistente.

CARATTERISTICHE D'USO

- Vita della miscela: 2 - 3 ore
- Tempo aperto: 2 ore
- Spessore minimo finito: 2 - 3 mm
- Asciutto al tatto: da 4- 6 ore

* Questi tempi possono variare considerevolmente dipendendo della temperatura ambiente.

PRESTAZIONI

- Densità in polvere: **1044 gr.**
- Acqua d'impasto (in laboratorio): **32%**
- Densità in massa: **1658 gr.**
- Comportamento in presenza del fuoco: **Euroclase A1**

* Questi risultati vengono ottenuti in condizione standard e possono variare dipendendo delle condizione del cantiere.

CONDIZIONI D'USO

- Pulire il supporto eliminando qualsiasi resi di polvere, liquidi, deterioramenti, etc. Anche dovranno essere eliminati eventuali resi d'efflorescenze e qualsiasi altra sostanza che possa danneggiare una buona aderenza al supporto.
- La base del supporto sarà di malta magra e presenterà una superficie con buona planarità stabile e rugosa.

MODALITÀ D'USO



- Relazione di miscela: 8-8,5 d'acqua pulita per sacco di 25kg. approssimativamente.



- Miscelare il prodotto con acqua pulita fino ottenere una massa omogenea e pronta per la sua applicazione.



- Applicare uno strato fino sul supporto di malta alla calce, estendendo con una spatola o cazzuola d'acciaio di modo compatto e senza regolarità, livellando con cura la superficie.

- Una volta ottenuto l'indurimento necessario dello strato applicato (1-2 ore) cazzuolare con cazzuola di spugna fino ottenere la finitura desiderata. Per finitura fina, applicare dopo una cazzuola d'acciaio

* I tempi possono variare considerevolmente dipendendo della temperatura ambiente.

REVEX-CAL REVOQUE FINO

MALTA DI CALCE IN
STRATO FINO 2-3 mm

2-3 mm
SPESSORE

PRODOTTO

- Ecologico e naturale 100%.
- Proprietà antimicotici e battericida.
- Repellente all'acqua naturale 100%.
- Permeabile al vapore d'acqua e traspirabile.



PACKING

- Sacco di 25 kg.
- Pallet di 1200 kg (48 sacchi).

COLORI

- Bianco (Altri alla carta).

RENDIMENTO

- 1.2-1.5 kg/m² e mm di spessore

* Questi consumi possono variare dipendendo del supporto e numero di strati.

CONSERVAZIONE

- Contiene calce idraulica (forgiare con l'umidità).

REFERENZE

- Su rinzaftature di malte 100% calce e misti.



APPLICAZIONI

- Malta ecologica per intonaco e terminazione in strato fino di 2 – 3 mm. Per costruzione di ristorazione e riabilitazione, dove si richiedano malte con caratteristiche tradizionali.
- All'interno ed all'esterno.
- Eccellente finezza e tixotropia.

SUPPORTI

- Su base di malta di calce (altro tipo di malta, consultare).

RACCOMANDAZIONI D'APPLICAZIONE

- Temperature d'applicazione 5°C a 35°C.
- Rispettare sempre lo stesso percentuale d'acqua durante la miscela.
- Non aggiungere acqua al prodotto una volta impastato.
- Rispettare le giunte di dilatazione della base esistente, malta, ceramico...
- Non applicare con rischio di pioggia, gelate, con insolazione diretta, forte vento...

