

HORMIDUR 100

ACCELERANTE DI FORGIATO CALCESTRUZZI E MALTE

DESCRIZIONE

Accelerante liquido per il forgiato ed indurimento delle mate e calcestruzzi.

MODALITÀ D'USO / DOSAGE

- Temperatura esteriore 5- 10°C approssimativamente.
- Il dosaggio varierà tra un 3-5% sul peso del cemento, dipendendo le caratteristiche del calcestruzzo o malta, la temperatura ambiente o prodotto, così come la velocità di forgiato desiderata.
- Si può risolvere l'acqua d'impasto ma è conveniente realizzare assaggi previ per determinare il dosaggio più adeguato.

PRESTAZIONI

- Natura: **Sale inorganiche**
- Aspetto: **Liquido trasparente**
- Densità: **1.3 DIN 51757**
- PH: **7 UNE EN 1262**
- Solubilità in acqua: **Totale**

APPLICAZIONI

- Accelerante che in ambiente freddo (5-10°C) permette ridurre l'aspetta prima del raspato delle malte mono strato.
- Quando non si voglia bassare la produzione all'epoche di freddo.
- Come protezione del calcestruzzo a basse temperature.

SUPPORTI

- Gli abituali per l'applicazione di malte e calcestruzzi.

RACCOMANDAZIONI D'APPLICAZIONE

- Non applicare una malta mono strato in un supporto congelato o con rischio di congelazione.
- Non sovrappassare la dossi raccomandata, questo potrebbe alterare le prestazione della malta.
- In malte e calcestruzzi usare sempre la stessa dosaggio.
- Con malte mono strato in toni scuri, usare sempre lo stesso percentuale, in caso contrario potrebbe prodursi un cambiamento di colore.



PRODOTTO

- Per malte e calcestruzzi non armati.
- A base di cloruri.
- Migliora il forgiato in tempo freddo.
- Speciale per malte mono strati.
- Per disarmo veloce.
- Facile utilizzazione.



PACKING

- Bidone di plastica de 30 Kg
- Pallet di 720 kg (24 bidoni)

COLORI

- Senza colore.

RENDIMENTO

- Malta Mono strato: 0.150 kg per sacco di 25 kg.
- Calcestruzzi: 3-5 % sul peso del cemento.

CONSERVAZIONE

- 12 mesi in imballaggio originale chiuso, ed al riparo della intemperie e umidità

Questi risultati possono variare dipendendo delle condizione del cantiere.

Per malte, calcestruzzi armati e precompresso usare **Hormidur SC**.